

# 信诺®溶剂型涂料油墨用非硅类消泡剂

## 产品编号

信诺®WE-D930

## 组成

不含有机硅的破泡聚合物

## 物化指标

名称	外观	溶剂	密度(g/ml) (25±1)°C	黏度 (25±0.2)°C	固体含量(%) (140°C 2h)	闪点(°C)
信诺® WE-D930	微黄色透明 粘稠液体	—	0.98-1.02	≥Z3 (气泡黏度计法)	≥95	>100

## 应用领域

溶剂型涂料 油墨

## 建议用量

名称	总配方%
信诺®WE-D930	0.1-0.5

## 加入方法

为了改善体系的抑泡性、脱泡性和消泡速度，应加入到研磨料中。

## 应用特性和优点

名称	特性和优点
信诺®WE-D930	优异的抑泡和消除微泡的能力，无副作用。适用丙烯酸、聚酯、环氧体系，不适用醇酸体系。不适用清漆。因含疏水粒子，信诺®WE-D930 在储存过程中可能有沉淀现象，只要在使用前搅拌均匀，不影响产品质量；若用溶剂开稀后使用，注意稀释后的溶液储存期限以 1-2 天为限。

## 包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

## 储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 24 个月。按非危险品运输。

技术咨询：137 7370 5518

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司之生产条件做适当的调整。我们无法为各种个别特殊情况做出担保，包括专利权益。